


MASIVNÍ PODLAHY




Real **FLOOR®**



OBSAH


STR. 3
TEAK



STR. 5
MERBAU



STR. 7
IPÉ



STR. 9
MUIRACATAIRA



STR. 11
CUMARU



STR. 13
JATоба



STR. 15
GARAPA



STR. 27
SUCUPIRA



STR. 29
MASSARANDUBA



STR. 21-28
DUB

(PODLAHOVÁ PALUBKA, MOZAIKA, HERINGBONE, PARKETA, LAMPARKTETA)



TEAK

TECTONA GRANDIS

OBCHODNÍ NÁZVY:


TECA, TECK, TEAK GENUINE, JAVA TEAK, KYUN, JATI, DELEG Y KULIDAWA, SAK Y MAI-SAK, GIA THI, TADI, SAGWAN, KEMBAL, SEMARANG, DJATI, MAY-SAK

LOKALITA VÝSKYTU



Teak pochází z Indonésie a roste také v Indii, Thajsku, Laosu a Jávě. Rozšířil se částečně také do Malajsie, na Borneo, Filipíny, do tropické Afriky a Střední Ameriky.

OBECNÝ POPIS DŘEVA

Teak má úzké, světle žlutohnědé bělové dřevo a tmavé zlatohnědé jádrové dřevo, které na vzduchu na povrchu tmavne na středně nebo tmavě hnědé. Teak má převážně přímé vlákenní, živější strukturu, širší škálu barevnosti a různorodější strukturu. Velmi dekorativní dřevo a luxusní dřevo na podlahy.



Teak je luxusní dřevo na podlahy. Má úzké, světle žlutohnědé bělové dřevo a tmavé žlutohnědé jádrové dřevo.



ŠÍŘKA 90 mm



ŠÍŘKA 120 mm

DODÁVANÉ ROZMĚRY

- **Tloušťka:** 15 mm
- **Šířka:** 90 mm / 120 mm
- **Délka:** 400 – 1500 mm (po 10 cm stoupající), průměrná délka 900 mm
- Teakové podlahy podlahy vyskládňujeme s min. 20% délek 400 – 600 mm v rovnoměrném zastoupení a 80% délek 650 – 1500 mm


KVALITA A ZPRACOVÁNÍ

- Povrch broušený, bez povrchové úpravy
- 4x pero drážka, bez fází na podélných a příčných stranách

PODLAHOVÉ LIŠTY


MASIV TEAK

- 7 x 35 mm dl. 2,4 m, bez PÚ



NATUR DÝHA TEAK

- 13 x 50 mm, dl. 2,4 m, olej



DOPORUČENÝ DRUH LEPIDLA PRO CELOPLOŠNÉ LEPENÍ:

- Dvousložkové polyuretanové lepidlo Bakit PU-P



DOPORUČENÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- Osmo Bezbarvý Tvrdý voskový olej Expres s tužidlem



MERBAU

INTSIA SPP.

OBCHODNÍ NÁZVY:

IPIL, IPIL LAUT, MIRABOW, LUM-PAW, GONUO, KALABAU, KWILA, KOMU, HINTSY, MAKAMONG, GONUOC

LOKALITA VÝSKYTU



Jednotlivě ve stále zeleném i suchém tropickém lese. Běžný výskyt v nížinných pobřežních lesích (mangrovy a údolí řek) v indicko-malajském regionu jiho-východní Asie. (Barma, Vietnam, Thajsko, Kambodža, Malajsie, Indonésie, Filipíny, ostrovy západního Pacifiku – především Nová Guinea, Austrálie).

OBECNÝ POPIS DŘEVA

Oranžově hnědá barva jádrového dřeva postupně tmavne od hnědošedé k tmavší červenohnědé (zónované). Bělové dřevo je se svou světle žlutou barvou jasně rozlišitelné od jádrového dřeva. Hrubší textura obvykle rovnovlákná, někdy vlivem točitosti vláken v radiálním řezu lehce pruhovaná. Velmi dekorativní dřevo se slabým přirozeným leskem.



Oranžově hnědá barva jádrového dřeva postupně tmavne od hnědošedé k tmavší červenohnědé.



ŠÍŘKA 90 mm



ŠÍŘKA 120 mm

DODÁVANÉ ROZMĚRY

- **Tloušťka:** 15 mm
- **Šířka:** 90 mm / 120 mm
- **Délka:** 400 - 1500 mm (po 10 cm stoupající), průměrná délka 900 mm

- Merbau podlahy vyskládáme s min. 20% délek 400 - 600 mm v rovnoměrném zastoupení a 80% délek 650 - 1500 mm


KVALITA A ZPRACOVÁNÍ

- Povrch broušený, bez povrchové úpravy
- 4x pero drážka, bez fází na podélných a příčných stranách

PODLAHOVÉ LIŠTY


NATUR DÝHA MERBAU

- 13 x 50 mm dl. 2,4 m, olej



MASIVNÍ SMRKOVÁ LIŠTA

- Lakovaná bílá RAL 9010
- 13 x 50 mm, dl. 2,4 m



DOPORUČENÝ DRUH LEPIDLA PRO CELOPLOŠNÉ LEPENÍ:

- Dvousložkové polyuretanové lepidlo Bakit PU-P



DOPORUČENÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- Osmo Bezbarvý Tvrdý voskový olej Expres s tužidlem



IPÉ

HANDROANTHUS SPP.

OBCHODNÍ NÁZVY:

LAPACHO, GUAYACAN, EBÉNE VERTE, PAO ĎARCO, GROENHEART, WEHETE, WASSIBA, IPÊ TABACO, COGWOOD, BRAZILIAN WALNUT, PARATODO, PUY, LAPACHO NEGRO, EBANO VERDE, TAHUARI NEGRO, IRON WOOD, HAKIA, TAHUARI, TAJIBO, POLVILLO, ARAGUANAY POI, PIÚVA, IPÊ ROXO, IPÊ UNA, IPÊ ROJO, RED IPE (A MNOHO DALŠÍCH)

LOKALITA VÝSKYTU


Díky růstu ve velmi rozdílných podmínkách je popisováno jako ekologicky rozmanité – od pastvin až po deštné pralesy. Dobře se vyvíjí v tropických lesích s písčitou a vlhkou půdou. Výskyt na jihu Severní Ameriky a severu Jižní Ameriky (jižní Mexiko, ostrovy Karibského moře, Brazílie, Guyana, Kolumbie, Venezuela, severní Argentina).

OBECNÝ POPIS DŘEVA

Masivní podlahy z exotického dřeva Ipe jsou neuvěřitelně odolné. Není mnoho druhů podlah, jejichž dřevo by bylo pevnější a hustší, než ty z Ipe. Našedlá až načervenalá běl ostře přechází ve světle olivově zeleno hnědé jádrové dřevo tmavnoucí na zóny zelenohnědé až hnědé.



Našedlá až načervenalá
běl ostře přechází ve světle
olivově zeleno hnědé jádro-
vé dřevo tmavnoucí na zóny
zelenohnědé až hnědé.



DODÁVANÉ ROZMĚRY

- **Tloušťka:** 15 mm
- **Šířka:** 90 mm / 120 mm
- **Délka:** 400 - 1500 mm (po 10 cm stoupající), průměrná délka 900 mm
- IPÉ podlahy vyskladňujeme s min. 20% délek 400 - 600 mm v rovnoměrném zastoupení a 80% délek 650 - 1500 mm


KVALITA A ZPRACOVÁNÍ

- Povrch broušený, bez povrchové úpravy
- 4x pero drážka, bez fází na podélných a příčných stranách

PODLAHOVÉ LIŠTY

MASIVNÍ SMRKOVÁ LIŠTA

- Lakovaná bílá RAL 9010
- 13 x 50 mm, dl. 2,4 m



DOPORUČENÝ DRUH LEPIDLA PRO CELOPLOŠNÉ LEPENÍ:

- Dvousložkové polyuretanové lepidlo Bakit PU-P



DOPORUČENÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- Osmo Bezbarvý Tvrdý voskový olej Expres s tužidlem



MUIRACATIARA

ASTRONIUM BALANSAE/FRAXINIFOLIUM/
GRAVEOLENS/LECOINTEI

OBCHODNÍ NÁZVY:

MUIRACATIARA , GONÇALO ALVES, KINGWOOD,
TIGERWOOD

LOKALITA VÝSKYTU



Tvrdé a odolné dřevo Muiracatiara roste v tropických oblastech Střední a Jižní Ameriky. Vyskytuje se v suchých i vlhkých lesích, v nížinách i vysokých nadmořských výškách.

OBECNÝ POPIS DŘEVA

Zlatavě červená s černými pruhy. Tento druh dřeva se proto nazývá tygří dřevo neboli Tigerwood. Barva jádra je světle oranžovohnědá s proměnlivým podílem tmavě hnědých žilek. Díky tomu je dřevo Muiracatiara obzvláště dekorativní.



Obzvláště dekorativní, světle oranžovohnědé dřevo s proměnlivým podílem tmavě hnědých žilek.



DODÁVANÉ ROZMĚRY

- **Tloušťka:** 15 mm
- **Šířka:** 90 mm / 120 mm
- **Délka:** 400 - 1500 mm (po 10 cm stoupající), průměrná délka 900 mm
- Muiracataira podlahy vyskládňujeme s min. 20% délek 400 - 600 mm v rovnoměrném zastoupení a 80% délek 650 - 1500 mm


KVALITA A ZPRACOVÁNÍ

- Povrch broušený, bez povrchové úpravy
- 4x pero drážka, bez fází na podélných a příčných stranách

PODLAHOVÉ LIŠTY

MASIVNÍ SMRKOVÁ LIŠTA

- Lakovaná bílá RAL 9010
- 13 x 50 mm, dl. 2,4 m



DOPORUČENÝ DRUH LEPIDLA PRO CELOPLOŠNÉ LEPENÍ:

- Dvousložkové polyuretanové lepidlo Bakit PU-P



DOPORUČENÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- Osmo Bezbarvý Tvrdý voskový olej Expres s tužidlem



CUMARU

DIPTERYX ODORATA

OBCHODNÍ NÁZVY:

*CUMARU, BRAZILSKÝ TÝK, JIŽANSKÝ KAŠTAN,
ALMENDRILLO, KUMARU, TONKA, TONKA BEAN*

LOKALITA VÝSKYTU


Cumaru, známé také pod názvem brazilský teak je dřevo pocházející ze zemí střední a jižní Ameriky, zejména Brazílie a Peru.

OBECNÝ POPIS DŘEVA

Nabízí širokou škálu příjemných, teplých odstínů od medově hnědé, žlutohnědé až po načervenalé hnědou, které spolu dokonale ladí a které se vzájemně doplňují. Vlákna cumaru jsou často propletené a vlnité a vytváří tak velmi zajímavou strukturu. Tóny tohoto dřeva jsou velmi hřejivé a vytvářejí tak relaxační pocit, do kterého je skvělé přijít domů.



Nabízí širokou škálu příjemných, teplých odstínů od medově hnědé, žlutohnědé až po načervenalé hnědou.



DODÁVANÉ ROZMĚRY

- **Tloušťka:** 15 mm
- **Šířka:** 90 mm / 120 mm
- **Délka:** 400 - 1500 mm (po 10 cm stoupající), průměrná délka 900 mm
- Cumaru podlahy vyskládňujeme s min. 20% délek 400 - 600 mm v rovnoměrném zastoupení a 80% délek 650 - 1500 mm


KVALITA A ZPRACOVÁNÍ

- Povrch broušený, bez povrchové úpravy
- 4x pero drážka, bez fází na podélných a příčných stranách

PODLAHOVÉ LIŠTY

MASIVNÍ SMRKOVÁ LIŠTA

- Lakovaná bílá RAL 9010
- 13 x 50 mm, dl. 2,4 m



DOPORUČENÝ DRUH LEPIDLA PRO CELOPLOŠNÉ LEPENÍ:

- Dvousložkové polyuretanové lepidlo Bakit PU-P



DOPORUČENÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- Osmo Bezbarvý Tvrdý voskový olej Expres s tužidlem



JATOBA

HYMENAEA SPP.

OBCHODNÍ NÁZVY:

*BRAZILSKÝ CHERRY NEBO HYMENAEA COURBARIL
Z TROPICKÝCH LESŮ V JIŽNÍ AMERICE, ZEJMÉNA Z
OBLASTÍ BRAZÍLIE, VENEZUELY, KOLUMBIE A PERU.*

LOKALITA VÝSKYTU


Lesy v Jižní Americe, zejména v oblasti
Brazílie, Venezuely, Kolumbie a Peru.

OBEČNÝ POPIS DŘEVA

Jádro dřeva má růžově červenou až
oranžově červenou barvu, která tmavne
do tmavě červenohnědé. Jádrové dře-
vo má pěkný lesk. Vlákno je rovné, někdy
propletené. Struktura dřeva je jemná až
středně jemná.



Jádro dřeva má růžově červenou až oranžově červenou barvu, která tmavne do tmavě červenohnědé.



DODÁVANÉ ROZMĚRY

- **Tloušťka:** 15 mm
- **Šířka:** 90 mm / 120 mm
- **Délka:** 400 - 1500 mm (po 10 cm stoupající), průměrná délka 900 mm
- Jatoba podlahy vyskládňujeme s min. 20% délek 400 - 600 mm v rovnoměrném zastoupení a 80% délek 650 - 1500 mm


KVALITA A ZPRACOVÁNÍ

- Povrch broušený, bez povrchové úpravy
- 4x pero drážka, bez fází na podélných a příčných stranách

PODLAHOVÉ LIŠTY

MASIVNÍ SMRKOVÁ LIŠTA

- Lakovaná bílá RAL 9010
- 13 x 50mm, dl. 2,4 m



DOPORUČENÝ DRUH LEPIDLA PRO CELOPLOŠNÉ LEPENÍ:

- Dvousložkové polyuretanové lepidlo Bakit PU-P



DOPORUČENÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- Osmo Bezbarvý Tvrdý voskový olej Expres s tužidlem



GARAPA

APULEIA LEIOCARPA

OBCHODNÍ NÁZVY:

GRAPIA, GARAPEIRA, AMARELINHO, BARAJUBA, GEMA DE OVO, JATAÍ-AMARELO, MUORAJUBA, MUIRATUÁ, GARAPA-BRANCA, GARAPA-AMARELA, BARAPIBO, CUMARURAMA, MARATUÁ, YVYRA, AMASCAPI

LOKALITA VÝSKYTU


Baldachýn poloopadavých listnatých lesů od řeky Pará po Rio Grande a od jižní Bahie po Espírito Santo v Atlantickém deštném lese. Výskyt v oblasti celé Amazonie, Argentíně, Brazílie, Uruguayi, Paraguayi, Bolívii, Ekvádoru, Kolumbie, Venezuela a Peru...

OBEČNÝ POPIS DŘEVA

Jádrové dřevo od žluté, nažloutle béžové po světle hnědou barvu, která postupně tmavne k hnědé. Bělové dřevo je žlutavě bílé. V různých úhlech světla se zdá, že přechází ze světlého odstínu k tmavému zbarvení. Jednotná struktura s hladkým povrchem a lehkým přirozeným leskem.



Jádrové dřevo od žluté, nažloutle béžové po světle hnědou barvu, která postupně tmavne k hnědé.



DODÁVANÉ ROZMĚRY

- **Tloušťka:** 15 mm
- **Šířka:** 90 mm / 120 mm
- **Délka:** 400 - 1500 mm (po 10 cm stoupající), průměrná délka 900 mm
- Garapa podlahy vyskládňujeme s min. 20% délek 400 - 600 mm v rovnoměrném zastoupení a 80% délek 650 - 1500 mm


KVALITA A ZPRACOVÁNÍ

- Povrch broušený, bez povrchové úpravy
- 4x pero drážka, bez fází na podélných a příčných stranách

PODLAHOVÉ LIŠTY

MASIVNÍ SMRKOVÁ LIŠTA

- Lakovaná bílá RAL 9010
- 13 x 50 mm, dl. 2,4 m



DOPORUČENÝ DRUH LEPIDLA PRO CELOPLOŠNÉ LEPENÍ:

- Dvousložkové polyuretanové lepidlo Bakit PU-P



DOPORUČENÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- Osmo Bezbarvý Tvrdý voskový olej Expres s tužidlem



SUCUPIRA

BOWDICHIA NITIDA, BOWDICHIA VIRGILIOIDES

OBCHODNÍ NÁZVY:

*SUCUPIRA, BRAZILSKÝ KAŠTAN, ALCORNOQUE,
SUCUPIRA PARDA, SAPUPIRA, SUCUPIRA PRETA,
BLACK SUCUPIRA, PARICARANA, COEUR DEHORS)*

LOKALITA VÝSKYTU



Tvrdé dřevo Sucupira roste v tropických oblastech Střední a Jižní Ameriky.

OBECNÝ POPIS DŘEVA

Jádro je matně čokoládové až červeno-hnědé se světle žlutými skvrnami, které vytvářejí na čtvrcených plochách pruhovanou kresbu. Vlákně je nepravidelné a propletené, místy zvlněné. Běl je bělavá a jasně oddělená od jádrového dřeva. Jedinečná barva Sucupiry a kresba vláken z ní činí atraktivní volbu pro mnoho projektů.



Jádro je matně čokoládové až červenohnědé se světle žlutými skvrnami, které vytvářejí na čtvrcených plochách pruhovanou kresbu.



DODÁVANÉ ROZMĚRY

- **Tloušťka:** 15 mm
- **Šířka:** 90 mm / 120 mm
- **Délka:** 400 - 1500 mm (po 10 cm stoupající), průměrná délka 900 mm
- Sucupira podlahy vyskládňujeme s min. 20% délek 400 - 600 mm v rovnoměrném zastoupení a 80% délek 650 - 1500 mm


KVALITA A ZPRACOVÁNÍ

- Povrch broušený, bez povrchové úpravy
- 4x pero drážka, bez fází na podélných a příčných stranách

PODLAHOVÉ LIŠTY

MASIVNÍ SMRKOVÁ LIŠTA

- Lakovaná bílá RAL 9010
- 13 x 50 mm, dl. 2,4 m



DOPORUČENÝ DRUH LEPIDLA PRO CELOPLOŠNÉ LEPENÍ:

- Dvousložkové polyuretanové lepidlo Bakit PU-P



DOPORUČENÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- Osmo Bezbarvý Tvrdý voskový olej Expres s tužidlem



MASSARANDUBA

MANILKARA BIDENTATA

OBCHODNÍ NÁZVY:

APARAIÚ, MARAPAJUBA-DA-VÁRZEA, MAÇARANDUBA, MAÇARANDUBA DE LEITE E MAÇARANDUBINHA, MARAPAJUBA, MAÇARANDUBA E PARAJU, APARAIÚ, BALATA-VERDADEIRA, PARAJU, BALATA, BULLET WOOD, BALATA ROUGE, BULLET TREE, BOLLETRIE, PAARDEVLEESHOUT, MASSA RANDU, MANILKARA, BORONI, SAPATIA OUDOU, MATIOPAOU, BOITI, BOIS BOULET, BOROWE, ABEILLE, BALATA GOMME, BALATA FRANC, QUINILLA, PAMASHTO, NISPERO, QUINILA COLORADA

LOKALITA VÝSKYTU


Primárně les v pevninských oblastech Amazonie. Nachází se v celé střední Americe, severní oblasti Jižní Ameriky (až po Peru) a v jižních oblastech Severní Ameriky (Florida, Kostarika, Panama, Venezuela, východní Peru a Brazílie). V Brazílii se vyskytuje ve státech Pará, Amapá, Amazonas, Rondônia a Roraima.

OBECNÝ POPIS DŘEVA

Od růžové po nažloutle béžovou běl pozvolna přechází ve výrazně zbarvené červené jádro. Čerstvé jádrové dřevo masově červené tmavne na tmavě červenohnědou barvu. Někdy vzniká vlivem střídavé točitosti vláken pruhovaná v radiálním řezu, nebo vlivem nepravidelného růstu pestrá textura. Většinou jemná jednotná struktura s nízkým přirozeným leskem.



Od růžové po nažloutle béžovou běl pozvolna přechází ve výrazně zbarvené červené jádro. Někdy pruhovaná, jindy pestrá textura.



DODÁVANÉ ROZMĚRY

- **Tloušťka:** 15 mm
- **Šířka:** 90 mm / 120 mm
- **Délka:** 400 - 1500 mm (po 10 cm stoupající), průměrná délka 900 mm
- Massaranduba podlahy vyskládňujeme s min. 20% délek 400 - 600 mm v rovnoměrném zastoupení a 80% délek 650 - 1500 mm


KVALITA A ZPRACOVÁNÍ

- Povrch broušený, bez povrchové úpravy
- 4x pero drážka, bez fází na podélných a příčných stranách

PODLAHOVÉ LIŠTY

MASIVNÍ SMRKOVÁ LIŠTA

- Lakovaná bílá RAL 9010
- 13 x 50 mm, dl. 2,4 m



DOPORUČENÝ DRUH LEPIDLA PRO CELOPLOŠNÉ LEPENÍ:

- Dvousložkové polyuretanové lepidlo Bakit PU-P



DOPORUČENÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- Osmo Bezbarvý Tvrdý voskový olej Expres s tužidlem



DUB

QUERCUS S.P.P.

OBCHODNÍ NÁZVY:

DUB

LOKALITA VÝSKYTU

Celý rod zahrnuje 400–600 druhů vyskytující se převážně v mírném až subtropickém pásmu severní polokoule. Nejvíce jsou rozšířené v Severní Americe a ve východní Asii, méně druhů pochází z Evropy. Některé druhy se vyskytují i v tropických oblastech Asie a Jižní Ameriky.

OBECNÝ POPIS DŘEVA

Bělavé dřevo je lehčí, než jádrové, které je také světlejší, žlutohnědé, obvykle rovnovláknité, ale často nepravidelně nebo příčně vláknité. Na radiálním řezu má charakteristickou stříbřitou kresbu způsobenou širokými paprsky a má mírně drsnou texturu. Dub obsahuje značné množství tříslovin (taniny) 12–20% – katechiny a elagotaniny. Dále obsahuje také flavonoidy a purpurogalin, tj. červeň dubové kůry.

DODÁVANÉ ROZMĚRY

- **Tloušťka:** 20 mm
- **Šířka:** 160/200 mm
- **Délka:** 500–2000 mm

KVALITA A ZPRACOVÁNÍ


- Povrch broušený, hladký, bez povrchové úpravy
- 4 x pero drážka, 4 x fáze na podélných a příčných stranách 1 mm
- Bělové dřevo povoleno ca. do 30% šířky lamel, zdravé suky a suky opravené tmelením povoleny
- Barevné rozdílnosti dřeva povoleny, živý vzhled a struktura dřeva
- Suky vytmelené, kvalita Rustical



Má úzkou, světle hnědou běl a široké, stejnoměrně zbarvené jádro dohněda. Na středovém a tečném řezu můžete vidět tzv. zrcátka, která jsou u dubu dosti výrazná.



ŠÍŘKA 160 mm




ŠÍŘKA 200 mm



PODLAHOVÉ LIŠTY


MASIV

→ 5 x 35 mm, dl. 2,5 m, bez PÚ



NATUR DÝHA DUB

→ 13 x 50 mm dl. 2.4 m, bez PÚ



DOPORUČENÁ BAREVNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- OSMO Dekorační vosk transparentní odstíny
- OSMO Olejové mořidlo
- OSMO Tvrdý voskový olej barevný

PO ZASCHNUTÍ:

- Po zaschnutí 1 x OSMO Tvrdý voskový olej bezbarvý



DOPORUČENÝ DRUH LEPIDLA PRO CELOPLOŠNÉ LEPENÍ:

- Dvousložkové polyuretanové lepidlo Bakit PU-P




DOPORUČENÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- Osmo Tvrdý voskový olej bezbarvý Original:
- 3032 hedvábný polomat pro optiku mokrého efektu
- 3062 mat pro matnou optiku povrchu



DUB

MASIVNÍ PRŮMYSLOVÁ MOZAIKA



DODÁVANÉ ROZMĚRY

- **Tloušťka:** 22,8 mm
- **Šířka:** 8 mm
- **Délka:** 160 mm

KVALITA A ZPRACOVÁNÍ

- Dub masiv
- Povrch broušený, bez povrchové úpravy
- Kvalita MIX

DOPORUČENÝ DRUH LEPIDLA PRO CELOPLOŠNÉ LEPENÍ:

- Elastické lepidlo značky KIESEL BAKIT EK neu nebo polyuretanové lepidlo BAKIT EK



DUB


MASIVNÍ PARKETOVÁ MOZAIKA



NATURAL



MIX



DODÁVANÉ ROZMĚRY

- **Tloušťka:** 8 mm
- **Šířka:** 320 mm
- **Délka:** 640 mm

KVALITA A ZPRACOVÁNÍ

- Dub masiv
- Povrch broušený, bez povrchové úpravy
- Kvalita NATURAL a MIX


DOPORUČENÝ DRUH LEPIDLA PRO CELOPLOŠNÉ LEPENÍ:

- Elastické lepidlo značky KIESEL BAKIT EK neu nebo polyuretanové lepidlo BAKIT EK



DUB


HERRINGBONE



OBECNÝ POPIS DŘEVA

Masivní dubové parkety HERRINGBONE mají svůj okruh zákazníků, kteří by jednoduše jinou podlahu domů nechtěli. Zároveň se dubové parkety již historicky používají do komerčních prostor jako jsou obchody, taneční sály, tělocvičny a společenské prostory, kde bude muset dřevěná podlaha odolávat vysokým zátěžím.

Dubové parkety se již historicky používají do komerčních prostor jako jsou obchody, taneční sály, tělocvičny a společenské prostory, kde bude muset dřevěná podlaha odolávat vysokým zátěžím.



DODÁVANÉ ROZMĚRY

- **Tloušťka:** 15 mm
- **Šířka:** 130 mm
- **Délka:** 500 mm LP

KVALITA A ZPRACOVÁNÍ

- Dub masiv
- Povrch broušený, bez povrchové úpravy
- 4 x pero drážka, 2 x fáze na podélných stranách
- Kvalita Rustical


DOPORUČENÝ DRUH LEPIDLA PRO CELOPLOŠNÉ LEPENÍ:

- Dvousložkové polyuretanové lepidlo Bakit PU-P



DUB

PARKETA



DODÁVANÉ ROZMĚRY

- **Tloušťka:** 21 mm
- **Šířka:** 70 mm
- **Délka:** 500 mm

KVALITA A ZPRACOVÁNÍ

- Povrch broušený, hladký, bez povrchové úpravy
- 4 x pero drážka
- Suky vytmelené, kvalita Rustical

DOPORUČENÁ BAREVNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- OSMO Dekorační vosk transparentní odstíny
- OSMO Olejové mořidlo
- OSMO Tvrdý voskový olej barevný

PO ZASCHNUTÍ:

- Po zaschnutí 1 x OSMO Tvrdý voskový olej bezbarvý



DOPORUČENÝ DRUH LEPIDLA PRO CELOPLOŠNÉ LEPENÍ:

- Dvousložkové polyuretanové lepidlo Bakit PU-P




DOPORUČENÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- Osmo Tvrdý voskový olej bezbarvý Original:
 - 3032 hedvábný polo-mat pro optiku mokrého efektu
 - 3062 mat pro matnou optiku povrchu



DUB

LAMPARKETA



DODÁVANÉ ROZMĚRY

- **Tloušťka:** 10 mm
- **Šířka:** 60 mm
- **Délka:** 300 mm

KVALITA A ZPRACOVÁNÍ

- Povrch hladký, broušený, bez povrchové úpravy
- 4 x pero drážka, 4 x fáze na podélných a příčných stranách
- Suky vytmelené, kvalita Mix

DOPORUČENÁ BAREVNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- OSMO Dekorační vosk
- OSMO Olejové mořidlo
- OSMO Tvrdý voskový olej barevný

PO ZASCHNUTÍ:

- Po zaschnutí 1 x OSMO Tvrdý voskový olej bezbarvý



DOPORUČENÝ DRUH LEPIDLA PRO CELOPLOŠNÉ LEPENÍ:

- Dvousložkové polyuretanové lepidlo Bakit PU-P



DOPORUČENÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- Osmo Tvrdý voskový olej bezbarvý Original:
 - 3032 hedvábný polo-mat pro optiku mokrého efektu
 - 3062 mat pro matnou optiku povrchu







INSPIRACE VAŠE PROJEKTY

MASIVNÍ DUB

Od nepaměti se dub používal k výrobě nejluxusnějšího nábytku, schodišť a podlah. Krásná optika dřeva a odolnost proti opotřebení řadí dub mezi cenný materiál pro moderní i stylové interiéry.



INSPIRACE

VAŠE PROJEKTY

TEAK

Teak patří díky svému krásnému a zároveň velmi kvalitnímu dřevu mezi jedinečné dřeviny. Jeho dřevo je tvrdé a má vysoký podíl přírodních olejů. Výrobky z něj tak bez obtíží odolají vlhkosti a škůdcům a zároveň vždy působí elegantně.

Teak si pro jeho kvalitu oblíbili už starověcí Římané a toto dřevo dováželi až z Indie. Používali ho na výrobu luxusního zboží i na výstavbu svých lodí. Podlahy z teaku jsou elegantní a zároveň neuvěřitelně odolné.

